

Specifikace desek

Tloušťka	Šířka	Délka desky		
6	760	2490	3070*	
9	760		3070*	3680
	910*		3070*	
12	760		3070*	3680
	910*		3070*	3680

* Nestandardní formát, pouze na spec.objednávku

Váha / ft²

Tloušťka	Solids	MJ	Granite	MJ
6	0,52	kg	0,49	kg
9	1,03	kg	0,98	kg
12	2,07	kg	1,96	kg

Vzor	Tloušťka	Šířka / délka	m ² / deska	kg / deska
Solids	6	760/2490	1,8924	21,19
	9	760/3070	2,3332	38,38
	12	760/3680	2,7968	60,69
Pearls	6	760/2490	1,8924	19,98
	9	760/3070	2,3332	36,19
	12	760/3680	2,7968	57,22
Sands	6	760/2490	1,8924	19,98
	9	760/3070	2,3332	36,19
	12	760/3680	2,7968	57,22
Quartz	6	760/2490	1,8924	20,10
	9	760/3070	2,3332	36,40
	12	760/3680	2,7968	57,57
Granite	6	760/2490	1,8924	20,10
	9	760/3070	2,3332	36,40
	12	760/3680	2,7968	57,57

Chemická odolnost

dle DIN 68861 & DIN 68930 tab.1

Zdroj znečištění	Výsledek testu - G02	Výsledek testu - S06
Kyselina octová (ocet)	žádné změny	žádné změny
Kyselina citronová (citron)	žádné změny	žádné změny
Uhlíčan sodný	žádné změny	žádné změny
Čpavková voda	žádné změny	žádné změny
Ethylalkohol	žádné změny	žádné změny
Bílé víno, červené víno	žádné změny	žádné změny
Pivo	žádné změny	žádné změny
Nápoje typu Cola	žádné změny	žádné změny
Instantní káva	žádné změny	žádné změny
Černý čaj	žádné změny	žádné změny
Černý rybíz-džus	žádné změny	žádné změny
Smetana	žádné změny	žádné změny
Voda	žádné změny	žádné změny
Benzin	žádné změny	žádné změny
Aceton	3	3
Ethyl-Butyl acetát	3	3
Máslo	žádné změny	žádné změny

Zdroj znečištění	Výsledek testu - G02	Výsledek testu - S06
Olivový olej	žádné změny	žádné změny
Hořčice	žádné změny	žádné změny
Sůl	žádné změny	žádné změny
Cibule	žádné změny	žádné změny
Rtěnka	žádné změny	žádné změny
Desinfekční prostředek	žádné změny	žádné změny
Černá propiska	2	2-3
Razítková barva	1	1
Úklidové prostředky	žádné změny	žádné změny
Čistič	žádné změny	žádné změny
Skupina dle DIN 68861	1B	1B

Rozsah poškození dle DIN 68930

tab. 1-Ostatní pracovní povrchy:

skupina "1C"

Splnění požadavků +

Doba testu: 16 hodin